

QUARZO ANTIMACCHIA

ОТДЕЛКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Продукт обеспечивает высокую устойчивость к изменению погодных условий и истиранию. QUARZO ANTIMACCHIA создана на базе акриловых смол, чистых пигментов, высококачественных наполнителей и добавок, обеспечивающих следующие свойства: гидрофобность, устойчивость к свету, соли и воздействиям щелочей, отличное прилегание к поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для покрытия промышленных и гражданских сооружений, любых цементных поверхностей, подвергающихся промышленному или городскому загрязнению. Позволяет вносить корректизы на ранее окрашенные с помощью этого же продукта поверхности, не образуя пятен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,52 - 1,62 кг/л

ВЯЗКОСТЬ: Пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД В ОДИН СЛОЙ:

6 - 8 м²/л. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитывания поверхности, а также метода нанесения.

СУХОЙ ОСТАТОК: 73% ± 1%.

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ:

Около 150 микрон в два слоя.

СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ: Отличная.

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕРХНОСТЬ:

Непрозрачный внешний вид, поверхность гладкая.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):

Предельное значение ЛОС для ЕС (Директива 2004/42/CE) для данных продуктов (Кат.А /с; ВО): 75 г/л (2007 год), 40 г/л (2010 год).

QUARZO ANTIMACCHIA содержит не более 40 г/л ЛОС.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: необходимо убедиться, что поверхность абсолютно сухая (должно пройти не менее 28 дней). Далее тщательно очистить, удаляя все следы пыли и/или разделяющих элементов; загрунтовать с помощью надлежаще разбавленного FISSATIVO ACRILICO HEX.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: необходимо убедиться, что поверхность сухая, удалось всю неплотно прилегающую к поверхности краску; при необходимости восстановить с помощью подходящего строительного раствора линии HEX и далее загрунтовать надлежаще разбавленным FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE HEX. В случае старых, осыпающихся поверхностей, необходимо загрунтовать с помощью неразбавленного FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE HEX.

Если поверхность не осыпается, но имеется наличие следов от оштукатуривания и выравнивания, рекомендуется использовать ISOLANTE 55 HEX в качестве грунтовочного слоя.

НАНЕСЕНИЕ:

Кистью из натуральной щетины, шерстяным валиком или распылением.

Чтобы получить слегка текстурную отделку, последний слой необходимо наносить шерстяным валиком и без разбавления.

РАЗВЕДЕНИЕ: 20 – 25 % воды.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20° С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%: время высыхания на прикосновение составляет 3-4 часа, в глубине - 24 часа.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ: около 5 -6 часов.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Продукт должен наноситься при температуре (помещения и/или поверхности) от +5°C до +35° C и при отсутствии неминуемого дождя. Избегать нанесения на стены, находящиеся под прямыми солнечными лучами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рекомендуется нанесение продукта при климатических условиях, описанных выше. Нанесение при неподходящих погодных условиях может негативно повлиять на время высыхания продукта и поставить под угрозу достижение его оптимальных эстетических и функциональных характеристик. Не полностью высохшая штукатурка может привести к выцветанию, появлению разводов и солевых пятен.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой, сразу после использования.

УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ: 0,75л - 2,5л – 5л – 14л

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: Белый.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ:

Продукт должен храниться в защищенном от мороза месте и вдали от источников тепла.

